

284

**CINTA PARA EMPAQUE
ACRÍLICA**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Fabricada con un respaldo muy resistente a la tensión y un adhesivo de muy buena adherencia a acabados exteriores de empaques de cartón

APLICACIONES TÍPICAS:

Para el cerrado de cajas de cartón corrugado, paquetes, bultos, cuñetes, atados de perfiles, etc.



CONSTRUCCIÓN Y DATOS TÉCNICOS:

CARACTERÍSTICA	SISTEMA MÉTRICO	SISTEMA INGLÉS	MÉTODO DE ANÁLISIS
Respaldo: Polipropileno	NA	NA	NA
Adhesivo: Acrílico base agua	NA	NA	NA
Color: Transparente - Canela	NA	NA	NA
Espesor:	0.042 mm	1.65 mils	IACA-147
Adhesión al Acero:	280 g/cm	25 oz/in	ASTM D-3330
Adhesión al Respaldo:	195 g/cm	19 oz/in	ASTM D-3330
Res. Tensión:	3.7 kg/cm	21 lb/in	ASTM D-3759
Elongación:	160 %	160	NA

MEDIDAS DISPONIBLES: 48MM X 50M / 48MM X 100M / 48MM X 150M / 48MM X 914

72MM X 50M / 72MM X 100M / 72MM X 150M / 288 MM X 914M.



284

CINTA PARA EMPAQUE ACRÍLICA

GARANTÍA

Industrias Tuk, S.A. de C.V. garantiza que sus cintas están libres de defectos en materiales y fabricación. Ésta garantía excluye todos aquellos eventos vinculados al buen funcionamiento de las cintas para un objetivo, propósito o uso particular. El cliente deberá determinar si el producto es adecuado para su uso específico.

LIMITACIÓN DE RECURSOS Y EXTENSIÓN DE RESPONSABILIDAD

Si se comprueba que la cinta es defectuosa, entonces la única obligación de Industrias Tuk, S.A. de C.V. será sustituir la cantidad del producto cuyo estado defectuoso ha sido comprobado o reembolsar el precio de compra correspondiente.

RESPONSABILIDAD LIMITADA

Industrias Tuk, S.A. de C.V. no es responsable por daños directos, indirectos, especiales, secundarios o consecuenciales, ni por costos implícitos colaterales, ni gastos vinculados en el curso del acontecimiento, ni aquellos basados sobre negligencia, responsabilidad estricta o cualquier otra teoría legal.

VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO

Las propiedades originales de las cintas sufren una merma natural con el tiempo, misma que puede ser acelerada por prácticas inapropiadas de almacenamiento. Para obtener un mejor desempeño, se recomienda utilizar este producto dentro de 6 meses posterior a la fecha de fabricación y mantenerlo almacenado en un lugar fresco, libre de polvo, protegido de los rayos solares y la lluvia. De ser posible, mantenerlo en su empaque original.



OFICINA MATRIZ
Industrias Tuk, S.A. de C.V.
Blvd. Carlos Salinas de Gortari
km 7.5, Apodaca N.L. México C.P. 66632
Tel. (81) 8221.7400 Fax (81) 8221.7429
info@tuk.com.mx www.tuk.com.mx

OFICINA E.U.A. Y CANADÁ
Hystik Inc. 12941 North Fwy.
Suite 550, Houston, Tx. 77060 U.S.A.
Sin costo 01.800.8.hystik
Tel. 01.800.8.447845 Fax (281) 209.0991
infona@hystik.com www.hystik.com

OFICINA CENTROAMÉRICA
Hystik de Centroamérica, S.A. de C.V.
Zona Industrial de Sta. Elena
Blvd. Siemens No.3, Antiguo Cuscatlán
San Salvador, El Salvador
Tel. (503) 2289.4798 Fax (503) 2289.4789
infoca@hystik.com www.hystik.com